

Skötselråd – Utvändig målning

Träfasader

Rengöring av träfasad rekommenderas att göras en gång per år eller vid behov. Använd ett allrengöringsmedel som är lämpligt för träfasader som ej innehåller lösningsmedel, sprit eller vax då det kan förstöra färgen. Applicering av allrengöringsmedel görs på svala ytor, ej på ytor belägna i direkt solljus. Fukta gärna ytan innan applicera av allrengöringsmedlet och tvätta varsamt nerifrån och upp med en mjuk borste, skölj sedan med vatten. Vid helmatta ytor var försiktigt med mekanisk bearbetning då det kan ge upphov till blanka fläckar. Vid mögelangrepp använd mögeltvätt. Följ alltid anvisningar på produktförpackning.

Sprickbildning och begynnande flagning i fasaden kontrolleras löpande. Punktreparation kan göras genom att skrapa upp eventuella sprickor och bättringsmål.

Vid fläckborttagning använd först lämpligt allrengöringsmedel, om det ej går bort prova med alifatnafta eller lacknafta med försiktighet. Rostfläckar kan tas bort med utspädd citronsyra.

Ommålning av fasad kan ske efter noggrann rengöring med Grovrent eller mögeltvätt.

Laserade ytor behöver tätare underhåll än en målad yta. Använd inte färglös lasyr som avslutande behandling.

Metall och rostskydd

Rengöring av ytor målade med metallfärg och rostskydd rekommenderas att göras en gång per år eller vid behov. Använd ett allrengöringsmedel som inte innehåller lösningsmedel eller sprit. Applicering av allrengöringsmedel görs på svala ytor, ej på ytor belägna i direkt solljus. Fukta gärna ytan innan applicera av allrengöringsmedlet och tvätta varsamt nerifrån och upp med en mjuk borste. Vid mögelangrepp använd mögeltvätt. Följ alltid anvisningar på produktförpackning.

Vid fläckborttagning använd först lämpligt allrengöringsmedel, om det ej går bort prova med alifatnafta eller lacknafta med försiktighet. Rostfläckar kan tas bort med utspädd citronsyra.

Ommålning kan ske efter noggrann rengöring med lämplig Grovrent.

Oljade trätor

Rengöring av oljade trätor görs vid behov. Applicera lämpligt allrengöringsmedel, tvätta med en borste och skölj sedan noggrant med vatten. För att uppnå jämt resultat behandla en mindre yta åt gången. När ytan är helt torr kan en ny inoljning göras.

Träet behandlas normalt en gång per år med ny olja för att ge ett gott skydd. Överskottsoljan på ytan torkas bort innan oljan torkat. Var försiktig med den nyoljade ytan. Normalt är ytan känslig ca 1 dygn. Undvik oljning om det förväntas regn de 2–3 närmaste dagarna. Stoft och smuts borstas och/eller tvättas bort med ett rengöringsmedel för oljade trätor.

Mineraliska fasader

Rengöring av mineraliska fasader rekommenderas att tvättas en gång per år eller vid behov. Om färgen är applicerad på en poröst och/eller sugande underlag använd bara ljummet vatten. På icke sugande underlag används lämplig tvätt för mineraliska fasader utan lösningsmedel eller vax för att inte skada färgen. Tvätta varsamt nerifrån och upp med en mjuk borste och skölj noggrant med vatten. Applicering av allrengöringsmedel görs på svala ytor, ej på ytor som är belägna i direkt solljus. Vid svampangrepp och mögelsanering kan mögeldödande medel användas. Följ alltid anvisningar på produktförpackning.

Sprickbildning och begynnande flagning i fasaden kontrolleras löpande. Punktreparation kan göras genom att skrapa upp eventuella sprickor och bättringsmåla.

Vid fläckborttagning använd först lämpligt allrengöringsmedel, om det ej går bort prova med alifatnafta eller lacknafta med försiktighet. Rostfläckar kan tas bort med utspädd citronsyra.

Vid ommålning av fasad borsta bort smuts och salter eller tvätta med högtryckstvätt utan rengöringsmedel. Vid behov kan Grovrent eller mögeltvätt användas, skölj sedan noggrant.